



仕 様

成 分：高導電性カーボンブラックとセメント等の混合物。

外 観：水溶性フィルム詰め黑色粉体。

荷 姿：内装ポリエチレン外装ダンボール箱詰め。

種 類：PC-20 20本入 (NET8kg)

PC-40 40本入 (NET16kg)

性 能：

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| 電 気 抵 抗 率 | 100 Ω - cm 以下 |
| 有害物質の溶出 ^注 | な し |
| 圧 縮 強 度 | 20kgf/cm ² 以上 (材令28日) |

注 産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法 (昭和48年環境庁告示第13号) による溶出試験。

| | | | | |
|-----|------------------|-------|-------|-----|
| 品 名 | 防食・接地抵抗低減材〈パーコム〉 | 担 当 | 年 月 日 | 図 番 |
| 材 質 | | SCALE | | |